TECHNISCHES DATENBLATT

4435

Faserart Fibre composition	100 % Regeneratfaser 100 % recycling fibre
Farbe Colour	bunt multicolour
Verfestigung Bonding	mechanisch, thermisch mechanical, thermal
Beschichtung Lamination	rutschhemmende PE-Folie slip resistant PE film
Ausrüstung Treatment	- -

Merkmal Parameter	**Sollwert** Value	**Toleranz** Tolerance	**Einheit** Unit	**Prüfmethode** Test method
Flächengewicht Basis weight	300	± 30	g/m²	ISO 9073 T1
Dicke Thickness	1,4	± 0,4	mm	ISO 9073 T2
Gleitreibungskoeffizient $\mu_{trocken}/\mu_{nass}$ Sliding friction coefficient μ_{dry}/μ_{wet}	≥ 45 / ≥ 35			DIN 51131
Biegelänge Bending length	≥ 100		mm	ISO 9073 T7
Weiterreißfestigkeit (MD, CD) Tear resistance (MD, CD)	≥ 50		N	ISO 9073 T4
Trennkraft (MD, CD) Coating adhesion (MD, CD)	≥ 5		N	DIN 53357
Breite Width	1000	± 10	mm	
Länge Length	10; 25; 50		m	

Chemische Unbedenklichkeit hinsichtlich Emissionen	Dieses Produkt erfüllt die Vorgaben TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM, AgBB, Belgische VOC-Verordnung, Finnische M1-Klassifizierung, A+ der französischen VOC-Verordnung, BREEAM Exemplary Level, LEED v4 (outside North America)
Zertifizierte Arbeitssicherheit	Dieses Produkt hat den DGUV-Test für geprüfte und zertifizierte Arbeitssicherheit von temporären Belägen nach dem Prüfungsgrundsatz GS-IFA-B02 (2017) bestanden.

bestimmte Anwendung sicherzustellen.

The data provided in this document are based on our product tests and present technical knowledge. They are to be understood as general indicators and non-binding in all instances. The user is adviced to determine the suitability of this product for a particular purpose.

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

allcolor MALERBEDARF GmbH

Stand: 07.2021